

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Штукатурка декоративна Венеціанська

Ред. № 1 від 30.11.2021



Водно-дисперсійна акрилова штукатурка призначена для декорування стін та поверхонь всередині приміщення - оштукатурених, зашпакльованих, цементних, цементно-вапняних та інших мінеральних поверхонь, гіпсокартонних, деревоволокнистих плит. Створює ефект мармуру, натурального полірованого каменю. Застосовується для декорування житлових, офісних, громадських та інших приміщень. Для внутрішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- імітує полірований зріз мармуру
- покриття стійке до вологого прибирання (за умови використання захисного воску)
- легке нанесення та створення бажаного ефекту
- полірується до дзеркальної блиску
- для внутрішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Норма витрати на 1 шар, м²/кг	3-5 - в залежності від типу та підготовки поверхні, фактури нанесення
Розріджувач	вода
Спосіб нанесення	шпателем, гладилкою з нержавіючої сталі
Час висихання (20 °С, відносна вологість 50%)	приблизно 2 год, при зменшенні температури, збільшенні вологості повітря та товщини шару час висихання збільшується
Колір і тонування	білий, тонується універсальними або водними пігментними пастами
Густина (ДСТУ ISO 2811)	приблизно 1,78 г/см ³
Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251)	приблизно 63 %
Фасування, кг	4,5; 15

НАНЕСЕННЯ

Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути сухою і міцною, ретельно очищеною від бруду, пилу, жиру, старих шпалер та лакофарбових покриттів, що відшаровуються та крейдують, слідів мікробіологічного зараження. Вапняну побілку необхідно повністю видалити. Міцно закріпленні залишки старого лакофарбового покриття відшліфувати до матового стану. Нові поверхні на цементній основі рекомендовано витримати щонайменше 28 днів для подальшої обробки. Для профілактики мікробіологічного зараження мінеральні поверхні обробити <i>антисептичною ґрунтовкою IP-012 БіоДоктор М</i> . Поверхня повинна бути ідеально рівною. Нерівності та дефекти (щілини, отвори, вибоїни тощо) обробити відповідним ремонтним розчином або шпаклівкою (<i>Старт IP-20, Інтер'єр IP-22, Фініш IP-24</i>) згідно з інструкцією по застосуванню. Рекомендовано фінальне вирівнювання поверхні фінішною шпаклівкою. Поверхні з неоднорідною вбираючою здатністю (в тому числі поверхні, вирівняні фінішною шпаклівкою) заґрунтувати <i>ґрунтом акриловим IP-01</i> згідно інструкції до
----------------------------	---

	застосування. Нанести попередньо затоновану у колір фінішного покриття основу <i>Primer 20 IP-08</i> в або фарбу <i>IP-233</i> в 1 шар.
Умови при нанесенні	Нанесення здійснювати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +15 до +30°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано здійснювати нанесення на сильних протягах.
Нанесення	Перед нанесенням штукатурку необхідно перемішати. Штукатурка готова до застосування. При декоруванні одного об'єкта або суцільної поверхні необхідно використовувати тоновану штукатурку однієї партії або попередньо змішати різні партії в необхідній кількості. У разі використання різних партій стики виконувати по конструктивним лініям (наприклад від кута до кута). Наносити гладилкою з нержавіючої сталі в 3 та більше шарів – в залежності від бажаного декоративного ефекту. Перший шар нанести тонким рівномірним шаром. Другий та наступні шари наносити після повного висихання попереднього шару – приблизно через 2-3 год – різнонаправленими рухами окремими дрібними мазками, заповнюючи проміжки між мазками попереднього шару. Останній шар штукатурки відполірувати гладилкою з нержавіючої сталі до бажаного глянцею. Нанести захисний віск для <i>Венеціанської штукатурки IP-52</i> згідно інструкції до застосування не раніше ніж через 24 год після полірування поверхні. Віск захищає поверхню від вологи та бруду, підсилює блиск, глибину малюнку та насиченість кольору.
Догляд за покриттям	Покриття не рекомендовано використовувати в якості самостійного без покриття захисним воском. Остаточну міцність та зносостійкість покриття набуває через 3-4 тижні після нанесення за нормальних умов (20 °C, відносна вологість 50 %). До набору остаточної міцності не рекомендовано очищення покриття. При необхідності можливе легке очищення м'якою вологою тканиною без інтенсивного тертя.
Очищення інструментів	Робочі інструменти одразу після використання ретельно промити водою. При незначних перервах в роботі для запобігання підсихання інструменту рекомендовано його загорнути в поліетиленовий пакет.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Безпека	Штукатурка пожежо - і вибухобезпечна. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (фактичний вміст ЛОС < 30 г/л , при нормі в підкатегорії A/12 < 200 г/л). При проведенні робіт використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, спецодяг, окуляри), уникаючи контакту матеріалу зі шкірою. При проведенні робіт в приміщенні, а також після їх закінчення забезпечити ефективне провітрювання. При попаданні в очі промити великою кількістю води. У разі потреби звернутися до лікаря.
Утилізація	Не виливати у водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та використану тару утилізувати як побутове сміття.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від +5 до +35°C. Березти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів і вологи. Термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення. Зберігати окремо від харчових продуктів і напоїв, у недоступному для дітей місці.
<p>Достовірність даної технічної специфікації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Дана технічна інформація є довідковою та не замінює паспорт (сертифікат якості) на продукт.</p> <p>Виробник не в змозі контролювати усі умови використання продукції та не несе відповідальності за зберігання і застосування матеріалу не у відповідності до даного технічного опису. Виробник має право вносити зміни в продукцію з метою її покращення без повідомлення. Вихід нової технічної специфікації на матеріал скасовує попередню.</p>	