

Caparol Marmorino Romantico II,V

Декоративна дрібнозерниста мінеральна шпаклювальна маса для виразних технік шпаклювання всередині приміщень.



Опис продукту

Сфера застосування	Декоративна дрібнозерниста мінеральна маса, яка дозволяє створювати фактурну імітацію каменю (наприклад: мarmorин, гротто, травертин та ін.). Легко наноситься. Завдяки властивостям матеріалу можливе створення індивідуальних варіантів оздоблення стін. Caparol Marmorino Romantico використовується як база (білого або іншого кольору) для створення рельєфів будь-якої форми. При висиханні можна покривати дисперсійними, латексними фарбами, акриловими лаками, лазурями та воском з асортименту Caparol. Добре підходить для використання у внутрішніх приміщеннях офісів, залів для прийому і конференцій, готелів, банків, кімнат відпочинку, приватних будівель і т. ін.
Властивості	<ul style="list-style-type: none">■ мінеральна■ імітація каменю■ висока здатність до дифузії та сорбції■ легка в застосуванні■ індивідуальний відтінок
Упаковка/Розмір тари	14 кг пластикове відро
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none">■ Колір: натуральний білий■ Тонування: тонується машинним способом у системі ColorExpress, а також вручну із застосуванням повнотонових і тонувальних фарб AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (не більше 10%). <p>Залежно від техніки нанесення і структурування, відтінки можуть відрізнятися від відтінків у колірнику.</p>
Ступінь глянцеу	матовий, шовковисто-глянцевий (залежно від ступеня розгладжування)
Зберігання	У прохолодному місці, але не на морозі, не нижче 5 ° С. Упаковку зберігати щільно закритою, щоб уникнути грудок і пересихання.
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none">■ Максимальна величина зерна: Marmorino Romantico II: зерно 0,2 мм Marmorino Romantico V: зерно 0,5 мм■ Caparol HaftGrund EG
Додаткові продукти	
Вказівки	Caparol Marmorino Romantico. Тонований матеріал вже має при доставці консистенцію, готову до застосування, і не потребує підготовки. Нове розмішування матеріалу знижує його клейкість і матеріал повинен у такому випадку стояти ще бл. 2 днів, щоб досягти знову потрібної консистенції.



внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	-	-	-
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Придатні основи

Основи повинні бути чистими, вільними від розділяючих речовин, сухими і володіти стійкістю до навантажень.

Підготовка основи

Штукатурки груп розчинів PI, PII і PIII:

На міцні, нормально вбираючі і рівні штукатурки наносити без підготовки. На легко вбираючі нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund. На сильно вбираючі штукатурки нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари.

Гіпсові і готові штукатурки груп розчинів PIV:

Гіпсові штукатурки відшліфувати, знепилити і нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund. Уникати перенасичення поверхні ґрунтовкою (глянсові плями)

Гіпсоволокнисті плити:

На вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття Caparol ProfiGrund.

Гіпсокартонні плити:

Зашліфувати задирки. М'які і відшліфовані поверхні зміцнити ґрунтовкою Caparol ProfiGrund. При сильному вбиранні нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари. Уникати перенасичення поверхні ґрунтовкою (глянсові плями)

Увага: Покриття Caparol Marmorino Romantico вимагає подвійного армування стиків ГК панелей, щоб уникнути тріщин в зоні стику панелей.

Бетон: Видалити крейдисті субстанції, з легкої осипом піску.

Поверхні, стійкі до навантажень:

Матові, слабо вбираючі поверхні відразу ж обробити. Гладким і лакованим поверхням надати шорсткості.

Поверхні, нестійкі до навантажень:

Видалити пофарбовані дисперсійні або поштукатурені поверхні з поганою стійкістю до навантажень. На грубо-пористі поверхні, з легкої осипом піску нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund. Поверхні, що не володіють здатністю до навантажень, видалити механічним шляхом і нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари. Уникати перенасичення поверхні ґрунтовкою (глянсові плями).

Покриття з клейових фарб:

Основи промити і нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund.

Рельєфні, тиснені паперові шпалери, що погано тримаються:

Видалити без залишку. Змити залишки паперу і клею. Нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund, при необхідності додаткової стабілізації поверхні нанести другий шар ґрунтовки Caparol ProfiGrund методом "мокре по мокрому".

Плями нікотину, води, сажі і жиру:

Нікотинові плями, а також плями від сажі або жиру змити водою з додаванням розчиняючого жири побутового миючого засобу і добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити щіткою методом сухого очищення. Нанести ізолююче ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Filtergrund grob (Технічна інформація № 845).

Дерево і дерев'яні вироби:

Нанести ґрунтовку Caparol Holz-Isogrund. На заводські пофарбовані плити нанести ґрунтовку Caparol Haftprimer.

Дефекти:

Глибокі тріщини закрити.

Старі техніки шпаклювання:

Спечені шари на поверхні відшліфувати. При невдалих спробах змивання водою, зняти покриття штукатурки повністю і зробити нове. При вдалій спробі змивання водою нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари.

Підготовка матеріалу

Caparol Marmorino Romantico вже готовий до застосування і не потребує розмішування.

Технічна інформація

Метод нанесення

Ґрунтувальне покриття:

Після всієї необхідної підготовки поверхні нанести ґрунтувальне покриття Caparol Haftgrund EG. При нерівних поверхнях рекомендовано загладити їх Caparol Glattspachtel, та застосувати додаткове покриття ґрунтовкою Caparol Haftgrund EG. При тріщинах в штукатурці рекомендовано застосувати армуючу сітку.

Будівельні тріщини можуть бути предметом неакуратних рухів. Такі невидимі тріщини неможливо виправити за допомогою армуючої тканини. Після висихання ґрунтовки застосувати Caparol Marmorino Romantico. Для завершення потрібен другий шар покриття, що складається з декількох робочих фаз:

Особливі вказівки:

Завжди тримайте інструменти в чистоті і ставтеся до них з обережністю. Очистіть краї і не допускайте попадання висушених частин матеріалу в продукт. Завжди закривайте матеріал під час перерв у роботі. Caparol Marmorino Romantico не потрібно розбавляти.

1. робоча фаза:

Нанести на поверхню Caparol Marmorino Romantico в обраному відтінку. Через деякий час розгладити краї з легким натиском. У цьому випадку, ми рекомендуємо використовувати середній шпатель (240 мм x 100 мм). Цей шар нанесення матеріалу повинен сохнути 12 годин, щоб уникнути розшарування при наступному нанесенні. При вологих та холодних умовах потрібно більше часу на висихання.

2. робоча фаза:

Нанести Caparol Marmorino Romantico в обраному кольорі. Через деякий час подрятати поверхню легкими рухами шпателя. Тут рекомендуємо використовувати середній шпатель (240 мм x 100 мм) або пластикові шпателя ArteTwin Spezialkelle. Коли поверхня буде матовою, можна обробити її частково полірувальним шпателем, поки вона не стане глянцевою.

Просочування:

Надмірна переробка може призвести до зміни кольору. Caparol Stucco Wachsdispersion наносити тонко і рівномірно венеціанським шпателем. Через деякий час зайвий матеріал зняти м'яким рушником. Це повторити після повного висихання. Зайва кількість матеріалу викликає утворення білих смуг, які можна прибрати повторним витиранням поверхні.

Витрата

Caparol Marmorino Romantico II - 500 g/m² (г/м²). Одношарове покриття.
Caparol Marmorino Romantico V - 800 g/m² (г/м²). Одношарове покриття.

Умови застосування

Нижня температурна межа при нанесенні:
+10 °C для повітря та основи.

Інструменти

- гладкий венеціанський шпатель з закругленими краями
- полірувальний шпатель
- ArteTwin шпатель

Увага:

Для окремих фаз можна застосувати схожий шпатель. Пошкоджений інструмент приводить до поверхневих подряпин. Новий шпатель обробити наждачним папером (400-600 од.). Інструменти для створення Marmorino Romantico не повинні бути використані для створення інших декоративних покриттів.

Очищення інструментів

Відразу ж після застосування промити водою. При нанесенні стежити за чистотою інструментів

Примітки

Чищення та догляд

Декоративний віск Caparol "Stucco Wachsdispersion" захищає покриття Caparol Marmorino Romantico при прямих бризках води також від забруднень жиром, кави, чаю та інших субстанцій. Легкі забруднення поверхні можна прибрати теплою водою з додаванням легких миючих засобів. За певних обставин деякі домішки, викликані зміною кольору рідин, напр. кава, червоне вино, кетчуп тощо, не можна повністю видалити, незважаючи на обробку поверхні Caparol "Stucco Wachsdispersion". Ступінь очищення істотно залежить від часу перебування забруднення на поверхні. При використанні в приміщеннях з постійним впливом води треба застосовувати інші захисні покриття з асортименту Caparol.

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Викликає важкі хвороби очей, шкіри. Не вдихати туман і аерозоль. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або одяг. Дотримуватися правил безпечного застосування. При проковтуванні: прополоскати рот. Не викликати блювоту. При контакті з очима: Кілька хвилин промивати водою.

Утилізація

На переробку віддавати тільки порожні ємкості. Рідкі залишки утилізувати як залишки фарб на водній основі, сухі залишки як затверділу фарбу або як побутове сміття.

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Гідроксид кальцію, карбонат кальцію, вода.

Технічна інформація

Детальні вказівки

Технічна підтримка

Центр обслуговування клієнтів

Див. паспорт безпеки.

Всі випробувані на практиці основи і методи нанесення і догляду не можуть бути розглянуті в цьому виданні. Якщо обробляються основи, не внесені в це видання, проконсультуйтеся з нашими співробітниками. Ми завжди раді Вам допомогти.

Тел.: +38 044 379 06 91

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: грудня 2023

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.