

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

FONDO MURALES

Технічні характеристики

FONDO MURALES компанії OIKOS – це спеціальна наповнювальна акрилова фарба з низьким впливом на навколишнє середовище. Фарба застосовується як відкольороване оздоблення з матовим ефектом або як перший шар для створення спеціальних декоративних ефектів. Її особливий склад на основі акрилових смол забезпечує вентиляційну здатність стін, відмінне покривання і високу стійкість до миття, те, що робить FONDO MURALES матеріалом дуже високої якості.

Завдяки низькій абсорбції, FONDO MURALES застосовується також як перший шар для декоративних продуктів, ідеально готуючи поверхню для декору. Фарба зі слабким запахом, безпечна для людини і навколишнього середовища.

Сфера застосування

Декорування внутрішніх поверхней.

Підготовка основи

Нові основи мають бути добре висушені та витримані. Зі старих основ видалити частини, що відшаровуються. За необхідності нанести один шар спеціального закріплювального засобу NEOFIX компанії OIKOS. Зачекати 4 - 6 годин до висихання.

Спосіб нанесення

Нанести два шари FONDO MURALES компанії OIKOS, розведеного на 20-30% питною водою з інтервалом близько 6 годин пензлем або валиком.

Оздоблення та захист

GRANADA, NEVADA, DUCA DI VENEZIA, ENCANTO производства OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	на 20 - 30% питною водою
Витрата	4 - 6 кв.м./л у два шари залежно від поглинаючої здатності підкладки

Інструменти для нанесення	Пензлик, валик
Закріплюючі засоби	NEOFIX компанії OIKOS.
Температура нанесення	5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	2 ÷ 3 години (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Можливість перефарбовування	через 4 - 6 годин (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, наповнювачі на основі двоокису титану, добавки, що полегшують нанесення та плівкоутворення.
Питома вага	1,55 кг/л +/- 3% (Білий)
ph	8 ÷ 9
В'язкість	25.000 +/-5% CPS Брукфілд (RVT 20 обертів/хв при 25°C).
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Паропроникність	Sd: Висока; Sd: 0,021 м (UNI EN ISO 7783-2:2001)
Стійкість до миття	Клас 2 (клас 1: макс, клас 5: хв) (UNI EN ISO 11998:2006)
Стійкість до відшаровування та зчеплення	2 МПа, розрив A/B (UNI EN ISO 4624:2006)
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE:	Клас приналежності: A/h; VOC: 8 г/л(Максимум); Обмеження Фази I (від 1.1.2007): 50 г/л, Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 30 г/л
Колір	Білий і кольор из палітри
Фасування	1 – 4 – 10 – 14 л

Токсикологічні показники

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Нові основи мають бути добре висушені та витримані. Видалити частини, що відшаровуються. За необхідності нанести один шар спеціального закріплювального засобу NEOFIX компанії OIKOS. Зачекати 4 - 6 годин до висихання.

Нанести два шари FONDO MURALES компанії OIKOS з інтервалом близько 6 годин. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.