



## DURABLE MATT

Глибокоматова латексна фарба

ТУ У 20.3-31158382-056:2026



висока покривна  
здатність



ідеально рівна  
поверхня



наноситься без  
бризок та патьоків



тривалий час  
відкритого корегування



мармуровий  
наповнювач



для сухих  
та вологих приміщень

## ОПИС ПРОДУКТУ

### Застосування:

Високоякісна латексна фарба для створення стійких до миття глибокоматових покриттів. Відповідає найвищим вимогам якості, надзвичайно зручно і швидко наноситься без бризок і патьоків. Ідеальне розсіювання світла за рахунок мікрокристалів мармурового наповнювача візуально вирівнює поверхню та зменшує видимість дрібних дефектів. Завдяки тривалому часу відкритого корегування дозволяє створювати рівномірне покриття на великих поверхнях. Фарба створює елегантне покриття з глибоким насиченим кольором.

Придатна для фарбування акрилової шпаклівки, цементної, гіпсової та акрилової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, QSB і OSB, фанери, дерева і шпалер. Рекомендована для застосування у громадських, шкільних та дошкільних, лікувально-профілактичних закладах, на підприємствах харчової промисловості, в закладах громадського харчування, на об'єктах комунально-побутового призначення.

### Властивості:

- Інтер'єрна фарба
- Глибокоматова
- Латексна
- Біла
- Висока стійкість до миття - більше 10 000 циклів
- Висока покривна здатність
- Наноситься без бризок та патьоків
- Тривалий час відкритого коригування
- Для сухих та вологих приміщень
- Мармуровий наповнювач
- 1 клас зносостійкості згідно ДСТУ EN 13300

### Розріджувач:

вода

# ЯКІСНІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| НАЙМЕНУВАННЯ                                                                         |  | ЗНАЧЕННЯ                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колір плівки фарби                                                                   |  | Білий                                                                                                                                                                                                   |
| Зовнішній вигляд плівки фарби                                                        |  | Рівна, однорідна поверхня без зморшок, віспин, патьоків та включень, помітних неозброєним оком                                                                                                          |
| Блиск, Gu                                                                            |  | Не більше 10 при куті відбиття 60°<br>та не менше 30 при куті відбиття 85°                                                                                                                              |
| Масова частка нелетких речовин, %<br>ДСТУ EN ISO 3251                                |  | 56,5–58,5                                                                                                                                                                                               |
| рН фарби                                                                             |  | 8,0 – 9,5                                                                                                                                                                                               |
| Покривність висохлої плівки, g/m <sup>2</sup> (г/м <sup>2</sup> )<br>ДСТУ ISO 6504-3 |  | Не більше 160                                                                                                                                                                                           |
| Густина фарби, g/cm <sup>3</sup> (г/см <sup>3</sup> )                                |  | 1,36 ± 0,030                                                                                                                                                                                            |
| Час висихання до ступеню 3 за температури<br>(20 ± 2) °C, h (год) ДСТУ ISO 9117-1    |  | Не більше 1                                                                                                                                                                                             |
| Ступінь перетирання, μm (мкм)                                                        |  | Не більше 60                                                                                                                                                                                            |
| Витрата матеріалу на 1 шар, mL/m <sup>2</sup> (мл/м <sup>2</sup> )                   |  | 90-110                                                                                                                                                                                                  |
| Температура повітря та основи при нанесенні                                          |  | Від +5°C до + 30°C                                                                                                                                                                                      |
| Упаковка                                                                             |  | Відро з поліпропілену                                                                                                                                                                                   |
| Номінальна кількість фарби в упаковці                                                |  | 0,9L-1,22 kg; 2,7L-3,67 kg; 4,5L-6,12 kg; 9L-12,24 kg                                                                                                                                                   |
| Умови зберігання та транспортування                                                  |  | Зберігати в щільно закритій тарі<br>в складських приміщеннях за температури<br>від +5°C до +30°C. За температури нижче + 5°C<br>фарбу транспортують в транспортних засобах,<br>обладнаних термокамерами |
| Гарантійний термін зберігання<br>в оригінально закритій упаковці                     |  | 24 місяці від дати виготовлення                                                                                                                                                                         |

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склад:                                                                       | Стирол-акрилова дисперсія, діоксид титану, карбонат кальцію, консервант, добавки, вода. Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/а): 30 g/l (г/л). Ця продукція містить max 30 g/l (г/л) ЛОС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Підготовка матеріалу:                                                        | Поверхню очистити від старої відшарованої фарби, пилу, бруду, крейди, жиру та вапна. Щілини та поглиблення зашпаклювати, згідно до інструкції на шпаклівку. Для сильно вбираючих поверхонь, штукатурок з легким піщаним осипом, а також для укріплення основи і зменшення витрат фарби, підготовлену поверхню обробити водно-дисперсійною ґрунтовкою TM ELEMENT ґрунт-концентрант або TM ELEMENT GRUND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Виконання робіт:                                                             | <p>Перед використанням фарбу перемішати. Наносити пензлем, валиком або розпилювачем, включаючи безповітряний спосіб. Рекомендується наносити в 2 шари: 1-й шар - фарбу розбавити не більше 10% води, 2-й шар - фарбу не розбавляти.</p> <p>Фарбування поверхонь в одній площині повинно проводитися методом «мокрим по мокрому», без перерв в роботі.</p> <p><u>При нанесенні методом безповітряного розпилення</u> використовувати сопло 0,66-0,79 mm і тиск 160-180 бар. <u>При нанесенні методом повітряного розпилення</u> розводити водою до робочої в'язкості і використовувати сопло 2 mm.</p> <p>Слід враховувати, що додавання води завжди зменшує експлуатаційні властивості покриття фарби.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Витрата:                                                                     | 90-110 ml/m <sup>2</sup> залежно від поверхні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Колерування:                                                                 | Для тонування фарби застосовувати водні та універсальні пігментні пасти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Заходи безпеки: <div data-bbox="98 1406 284 1594" data-label="Image"> </div> | <p>Ця продукція містить біоциди : 1,2 – бензізотіал -3(2H)-он [CAS#2634-33-5], реакційна суміш: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-он та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1) [CAS#55965-84-9].</p> <p><b>Увага!</b> Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками. Зберігати в місці, недоступному для дітей. Прочитайте етикетку перед використанням. Надягнути захисні рукавички / захисний одяг / засоби захисту очей / обличчя. Уникати вдихання туману / парів / аерозолів. Забруднений речовиною робочий одяг заборонено виносити за межі робочого місця. Зняти увесь забруднений одяг та випрати перед повторним використанням. У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води. У разі виникнення подразнення або сипу на шкірі: Пройти медичний огляд. Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні респірабельні краплі. Не вдихати розпилений продукт або туман.</p> |
| Утилізація:                                                                  | Уникати вивільнення у довкілля. Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національного законодавства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Консультації:**

Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, або іншої продукції, що не вказана в даній технічній інструкції, можна отримати від працівників нашої компанії.

**За детальною інформацією просимо звертатися до нашої служби технічної підтримки за тел: +380 (67) 563-18-88**

---