

# Capadecor Arte Noblissima

Глянсова фарба з ефектними металевими пігментами та додаванням кварцового піску (0,1 – 0,5 мм.) для інтер'єрних покриттів.



## Опис продукту

Сфера застосування	Шовковисто-глянцевий декоративний матеріал для внутрішніх стін з металевим ефектом і додавання кварцового наповнювача. Матеріал для створення декоративних поверхонь з металевим блиском в інтер'єрі. Може використовуватися для естетичних акцентів в дизайнах житлових приміщень, торгових центрів, офісних комплексів, ресторанів та готелів.															
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ створює характерний металевий ефект;</li> <li>■ розчиняється водою та має слабкий запах;</li> <li>■ стійкий до дезінфікуючих засобів, на водній основі;</li> <li>■ легко наноситься.</li> </ul>															
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 2,5л.															
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Колір:</b> сріблясто-металізований (приблизно RAL 9006), стандартний відтінок Venato 45 MET.</li> <li>■ <b>Тонування:</b> Продукт тонується по колекції Arte Noblissima в системі ColorExpress. Колір поверхні може відрізнятися від еталону через металевий перелив поверхні. Металевий ефект кольорових відтінків залежить від перспективи, а також від типу джерела світла та його інтенсивності. Тому рекомендується пробне нанесення на об'єкті.</li> </ul>															
Ступінь гляцю	Шовковисто-глянцевий															
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.															
Технічна характеристика	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щільність: 1,26 г/см<sup>3</sup></li> </ul>															
Додаткові продукти	Caparol Glattsachtel / Caparol ProfiGrund / Caparol Samtex 7 / Amphibolin															
Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування	<table border="1"> <thead> <tr> <th>внутр 1</th> <th>внутр 2</th> <th>внутр 3</th> <th>зовніш 1</th> <th>зовніш 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна</td> </tr> </tbody> </table>	внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2	+	+	○	-	-	(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				
внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2												
+	+	○	-	-												
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна																



## Застосування

Придатні основи	<p>Основа повинна бути міцною, сухою, чистою та без речовин, які можуть погіршити адгезію. Будь ласка, зверніться до технічного листа № 650 «Основи та їх підготовка», щоб визначити сумісність продукту з різними основами та їх спеціальну підготовку.</p> <p>Попередньо необхідно зашпаклювати поверхню до гладкого стану (наприклад, з використанням матеріалу Caparol Glattspachtel), щоб не було нерівностей та тріщин. Необхідно спочатку поґрунтувати поверхню матеріалом Caparol ProfiGrund відповідно до технічних вказівок.</p>
Підготовка матеріалу	Готовий до використання продукт, не потребує розведення.
Метод нанесення	<p>На попередньо підготовлену та проґрунтовану основу нанесіть фарбу Caparol Samtex 7 або Amphibolin. Перед нанесенням продукт Capadecor Arte Noblissima ретельно перемішайте та періодично перемішуйте під час нанесення. Матеріал наносити за допомогою щітки на підготовлену і повністю суху основу.</p> <p>Невдовзі після нанесення Capadecor Arte Noblissima поверхню злегка розрівнюють щіткою, щоб надати малюнок та розподілити кварцовий пісок на поверхні. Залежно від уподобань, фарбу наносять щіткою легкими рухами вертикально, горизонтально або вздовж поверхні.</p> <p>На завершальному етапі матеріал розгладжують ще раз за допомогою щітки ділянками від одного кута до іншого тими ж легкими рухами, що й під час нанесення.</p>
Витрата	Приблизно 120 мл/м <sup>2</sup> , на гладких поверхнях. На текстурованих основах відповідно більше. Точну витрату краще всього визначити тестовим нанесенням покриття на місці.
Умови застосування	<b>Нижня температурна межа для під час нанесення та висихання:</b> + 5°C для основи та повітря.
Період висихання	За кімнатної температури приблизно +20°C та максимальної вологості повітря 65% висихання займає 4-6 годин. За нижчих температур і вищої вологості час висихання збільшується.
Інструменти	Щітка
Очищення інструментів	Інструменти промити водою одразу після використання.
Вказівки	<p>Arte Noblissima містить пігменти зі спеціальними ефектами. Вони реагують з лужними та кислотними речовинами, особливо за наявності вологи, що призводить до появи плям на поверхні. Тому на лужних, неабсорбуючих поверхнях необхідно нанести проміжний ізоляційний шар Disbon 481 2K-EP-Universalprimer (дотримуйтесь даних у Технічному листі № 481).</p> <p>Кольори Arte Noblissima були розроблені відповідно до палітри Caparol 3D System-plus, але можуть відрізнятися від оригінальних кольорів через металевий характер продукту. Тому відповідність між кольорами в палітрі 3D System-plus та кольорами, отриманими після тонування, не може бути гарантована, вони є лише орієнтовними.</p> <p>На металевий ефект кольорів може впливати зміна кута огляду, а також характер освітлення, інтенсивність та падіння світла. З цієї причини ми рекомендуємо проводити тестові роботи на місці.</p>

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	<p>Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Якщо потрібна медична порада, тримайте під рукою контейнер з продуктом або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте контакту з очима, шкірою або одягом. Використовуйте захисні рукавички/захист для очей. ПРІ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: промийте великою кількістю мила та води.</p>
Утилізація	<p>Містить: 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-ізотіазол-3-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1).</p> <p>Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.</p>
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	У цьому продукті (категорія A/b): 100 г/л (2010). Цей продукт містить <1 г/л летких органічних сполук.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетатна смола, металеві пігменти, стабілізований алюмінієвий порошок, кварцовий пісок, силікати, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, добавки, консерванти.
Детальні вказівки	Дивіться Паспорт безпеки.
Технічна підтримка	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Центр обслуговування клієнтів	<p>ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»</p> <p>Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua</p>



## Технічна інформація R76 · Видання: вересня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.